



# Timberex Coloured

*11 natürliche Farben für Holzfußböden*



Weiß	Kirsche
Nussbaum Schwarz	Early American
Nussbaum Dunkel	Ipswich Pine
Nussbaum Medium	Mahagoni
Treibholz	Mahagoni Rot
	Extra Weiß



Timberex Coloured färbt, füllt und reichert die Poren des Holzes, wobei das Holz bei der Aushärtung von innen versiegelt und geschützt wird.

Hinweis: Die in diesem Informationsblatt aufgezeigten Farben dienen nur dem Überblick, da das Endresultat von der Vorbereitung, der ursprünglichen Farbe und der Art des Holzes abhängig ist.

The Finest Natural Protection For Floors



# Timberex Coloured

11 natürliche Farben für Holzfußböden

## LIEFERBARKEIT

In 1 und 5 Liter Dosen.

## DECKUNG

2 m<sup>2</sup> - 3 m<sup>2</sup> pro Liter für Weichholz.  
4 m<sup>2</sup> - 5 m<sup>2</sup> für Hartholz. Das Deckungsvermögen ist bei Anwendung auf quergefasertem und Endmaserungsholz stark reduziert.

## HINWEIS

Timberex Coloured ist dazu entworfen, tief in das Holz einzudringen, und es von innen heraus zu schützen. Es sollte deshalb nicht für einen Oberflächenanstrich verwendet werden.

**Das Folgende ist als grundlegende Anleitung für die Vorbereitung und Anwendung zu verstehen. Lesen Sie bitte die detaillierten Anweisungen auf jeder Dose.**

## TESTAUSFÜHRUNGEN

Vor der Gesamtanwendung sollte zuvor ein kleiner Bereich getestet werden (insbesondere bei Verwendung von Merbau, stark ölhaltigen exotischen Harthölzern und Parkett, das vom Hersteller vorgeölt wurde), den Sie aushärten lassen, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Resultate erhalten. Timberex Coloured sollte normalerweise nach circa 24 Stunden trocken genug sein, um betreten zu werden. Es ist innerhalb von 14 Tagen vollständig ausgehärtet und wasserbeständig.

## OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Das Holz sollte sorgfältig und gleichmäßig abgeschliffen sein, so dass Timberex Coloured tief in das Holz eindringen und ein einheitliches Finish bieten kann.

## DAS ABSCHLEIFEN VON FUßBÖDEN MIT EINER BANDSCHLEIF- UND EINER KANTENSCHLEIFMASCHINE

1. Der erste Abschleifvorgang sollte mit einem groben 40 - 60 Grad Schleifblatt durchgeführt werden. Die Kanten werden mit einem Kantenschleifer unter Verwendung desselben Grades vorgenommen.
2. Zwischenabschleifvorgang erfolgt mit einem maximal 20 Grad höheren Schleifblatt als dem vorherigen. Das Abschleifen der Kanten erfolgt mit demselben Grad.
3. Der abschließende Abschleifvorgang sollte mit maximal 100 Grad erfolgen.
4. Den Boden sorgfältig staubsaugen und den gesamten Fußboden mit einem gut ausgewrungenen Wischtusch feucht wischen. Anschließend trocknen lassen.

Falls der Fußboden alt und/oder uneben sein sollte, oder wenn er mit kaltvulkanisierter Lackfarbe, Klarlack oder Farbe behandelt ist, könnte es notwendig sein, für den ersten Abschleifvorgang ein 16 - 26 Grad Schleifblatt zu verwenden.

## AUSFÜLLEN VON LÖCHERN UND SPALTEN

Dies geschieht auf effektivste Weise mit einer schnell trocknenden, auf Wasser basierenden Acrylpachtelmasse, die vor dem abschließenden Abschleifen angewandt wird. In bestimmten Fußböden sollten Spalten jedoch nicht gefüllt werden, um eine natürliche Bewegung des Holzes zu ermöglichen. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an einen Parkettspezialisten.

## LAUGENBEHANDLUNG VON HOLZ

Lauge kann zum Öffnen der Poren von Holz verwendet werden, um bei der Anwendung mit Timberex Coloured eine stärkere Farbe und ein gleichmäßigeres Finish zu gewährleisten. Lauge wird normalerweise für Oberflächen aus Fichte oder Kiefer verwendet, um ein durch Alterung verursachtes Nachdunkeln zu reduzieren. Lauge reagiert anders im Zusammenhang mit anderen Hölzern (insbesondere mit Eiche) und kann zu einem beabsichtigten starken Nachdunkeln dieser Hölzer verwendet werden. Es sollte zunächst ein kleiner Testbereich behandelt werden.

## PRIMEX HFS

Es kann eine sehr dünne Schicht Primex HFS verwendet werden, um eine übermäßige Absorption bei sehr porösen Hölzern zu reduzieren, aber dies wird im Allgemeinen nicht empfohlen, wenn Timberex Coloured verwendet wird. Wenden Sie sich für diesbezügliche Fragen bitte an die 'Technische Abteilung' von Timberex International Ltd.

## ANWENDUNG

1. Tragen Sie Timberex Coloured mit einem Farbkissen gleichmäßig auf das unbehandelte, abgeschliffene Holz auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang (3 - 4 mal, wie erforderlich) in Intervallen von 30 - 45 Minuten. Die Oberfläche muss während des gesamten Anwendungszeitraumes mit Timberex Coloured feucht gehalten werden, um eine vollständige Imprägnierung der Fasern sicherzustellen.
2. Lassen Sie die abschließende Anwendung maximal 30 - 45 Minuten einziehen, und polieren Sie die Oberfläche dann mit einer Poliermaschine (150 Drehzahl) mit einem roten oder blauen Nylonkissen (3M oder vergleichbar). Achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht auszuhärten beginnt und klebrig wird.
3. Es ist jetzt wichtig, dass ALLES überschüssige, nicht absorbierte Timberex Coloured mit Baumwolltüchern entfernt wird.
4. Nach 12 - 18 Stunden sollten Sie die Oberfläche mit einem roten Nylonkissen (3M oder vergleichbar) trocken polieren (300 Drehzahl), um einen schwachen Satinglanz zu erzeugen. Ein stärkerer Glanz kann durch Polieren mit einem trockenen Tuch erhalten werden. Alle Bereiche, die matt erscheinen, können erneut poliert werden, wobei eine geringe Menge des Produktes in die Mitte des Poliertuches gegeben wird. Es könnte daraufhin ein erneutes Trockenpolieren erforderlich sein.
5. Die Oberfläche ist nach 24 Stunden normalerweise ausreichend getrocknet, um betreten zu werden. Sie wird sich allmählich erhärten und ist nach circa 14 Tagen wasserbeständig. Falls notwendig, kann die Oberfläche 48 Stunden nach dem abschließenden Trockenpolieren mit durchlässigem Schutzpapier abgedeckt werden.

## VERSEHENTLICHE SPRITZER

Versehentliche Spritzer etc., die auf umgebende Oberflächen gelangen, müssen unverzüglich entfernt werden.

## REINIGUNG VON AUFTRAGSGEGENSTÄNDEN

Es können zu diesem Zweck Pinselreinigungsmittel, Kerosin, Terpentinersatz etc. verwendet werden.

## VERWENDUNG VON MATTEN

Es ist empfehlenswert, Matten für Innen- und Außenbereiche von guter Qualität zu verwenden.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Der Boden sollte auf normale Weise gesaugt oder gewischt werden. Die Oberfläche kann mit etwas Wasser und einer Neutralseife (pH7) gereinigt werden. Falls notwendig, trocken polieren.

## SATIN OIL

Satin Oil kann für eine periodische Pflegeanwendung von Fußböden verwendet werden, die mit Timberex Coloured behandelt sind. Es ist gewöhnlich kein erneutes Abschleifen erforderlich. Sehen Sie hierzu das Satin Oil Produktinformationsblatt.

## SICHERHEITSMITTELSINFORMATIONEN

**WICHTIG:** Sichere Entsorgung von imprägnierten Tüchern, Auftragsgegenständen etc. Es ist bei Timberex Coloured, wie bei allen auf natürliche Weise trocknenden Ölen, unter bestimmten Bedingungen möglich, dass Anwendungsgeräte, Tücher etc., die mit dem unausgehärteten Produkt imprägniert sind, sich selbst entzünden. Um die Möglichkeit einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle imprägnierten Auftragsgegenstände, Tücher, Sägespäne etc. unverzüglich in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gegeben, verschlossen und außerhalb des Gebäudes platziert werden. Der Behälter sollte dann entsprechend den diesbezüglichen lokalen Vorschriften entsorgt werden. Es sind auf Anfrage Datenblätter in Bezug auf die Materialicherheit erhältlich.

## BESTELLUNG

Direkt von Timberex International Limited in Großbritannien und durch weltweite Vertretungen lieferbar. Der Verkauf aller Produkte unterliegt den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma.

Die Firma und ihre Vertreter werden häufig um Stellungnahmen im Hinblick auf potentielle Anwendungsmöglichkeiten von Timberex Produkten gebeten, die von den in den Produktdatenblättern der Firma angegebenen Anwendungen abweichen. Während die Firma und ihre Vertreter in solchen Fällen immer bestrebt ist, hilfreichen und konstruktiven Rat zu erteilen, kann die Firma nicht für die Resultate solcher Anwendungen haftbar gemacht werden, es sei denn, dass diese Ratschläge schriftlich durch Timberex International Limited bestätigt worden sind.

Timberex Deutschland Telefon:

0049/ 2162/ 10 28 098

Timberex Österreich Telefon:

01/3100910



Timberex International Limited

A Member of the Watco Group of Companies

The Heath Business & Technical Park, Runcorn,  
Cheshire, WA7 4QX United Kingdom.

Tel: + 44 (0)1928 515788 - Fax: + 44 (0)1928 515794

Email: admin@timberex.com - www.timberex.com