



# Timberex Heavy Duty

*Die natürliche Wahl bei stark beanspruchten Holzfußböden*



Timberex Heavy Duty ist ein besonders strapazierfähiges Fußbodenöl aus modifizierten Naturharzen und schnell trocknenden Ölen mit einem erhöhten Festkörperanteil. Timberex Heavy Duty ist frei von Blei und anderen giftigen Schwermetallen, Dioxin und Formaldehyd.

The Finest Natural Protection For Floors



# Timberex Heavy Duty

*Die natürliche Wahl bei stark beanspruchten Holzfußböden*

## EIGENSCHAFTEN

Timberex Heavy Duty ist nicht filmbildend und schützt das Holz durch seine tief imprägnierende Wirkung. Es dringt tief in das Holz ein, füllt die Poren, härtet aus und bildet eine leicht zu reinigend, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

Durch seine besondere Zusammensetzung härtet Timberex Heavy Duty schnell aus und ist daher schnell belastbar und wasserabweisend. Splittern, Quellen und Schwinden des Holzes werden vermindert und die Oberfläche erhält ein seidenmattes Finish. Die geölten Holzflächen laden sich nicht elektrostatisch auf, die Maserung des Holzes wird hervorgehoben und die Farbe veredelt. Die natürliche Schönheit des Holzes tritt hervor. Bei nachträglicher Oberflächenbehandlung entstehen keine Ansätze. Farbunterschiede im Holz sind nicht zu vermeiden, gleichen sich aber im Laufe der Zeit an.

## PFLEGE

Mit Timberex Heavy Duty behandelte Fußböden müssen regelmäßig gefegt, gesaugt oder nebelfeucht gewischt werden. Als Reiniger wird Timberex Bio-C empfohlen. Die regelmäßige Nachpflege erfolgt mit Timberex Satin Oil. Pflegeanleitung von Timberex Satin Oil beachten.

## VERBRAUCH

Weichholz: 5 - 8 m<sup>2</sup> pro Liter

Hartholz: 7 - 9 m<sup>2</sup> pro Liter

Die Ergiebigkeit ist von Holzart und Faserverlauf abhängig.

## GEBINDE

5,0 Liter

## REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit Terpentinersatz, Petroleum oder ähnlichen Reinigern.

## VERARBEITUNG

Der Untergrund muss geschliffen (Korn 120/150), sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Fugen und Risse im Holz müssen mit Holzkitt geschlossen werden.

Timberex Heavy Duty gleichmäßig mit Fußbodenbürste, Schwamm, Pinsel oder Walze in Abständen von 30 Minuten bis zur vollständigen Sättigung des Holzes auftragen. Die Oberfläche muss während des gesamten Zeitraums mit Timberex Heavy Duty feucht gehalten werden und kann beim Bearbeiten begangen werden.

Nach ca. 60 Minuten die Fläche mit einem grünen Pad überpolieren, um das Öl besser in das Holz einzuarbeiten.

Danach die Fläche mit einem Lappen (maschinell oder manuell) nachwischen.

Nach mind. 4 Stunden die Fläche erst mit einem roten und danach mit einem weißen Pad polieren, um den Glanz zu erhöhen. Bereiche, die alles Öl aufgesaugt haben, können erneut mit einer geringen Menge Timberex Heavy Duty, auf die Mitte des Pads gegeben, poliert werden. Trockenes Polieren kann erneut notwendig werden.

Durchhärtezeit: 12-24 Stunden Der Fußboden darf in den nächsten 8 Tagen nicht feucht gewischt werden und sollte nur trocken abgesaugt werden.

Wasserflecken (Kondenswasser von Fenstern usw.) müssen sofort entfernt werden. Zur Probe zunächst eine kleine Fläche behandeln und durchhärten lassen.

## SICHERHEITSHINWEISE

Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Nahrungsmittel dürfen während des Auftragens und Durchhärtens des Öles nicht im bearbeiteten Bereich aufbewahrt werden.

## BESONDERE HINWEISE

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw., sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt, versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

**Timberex Deutschland Telefon:**

**0049/ 2162/ 10 28 098**

**Timberex Österreich Telefon:**

**01/3100910**



**Timberex International Limited**

**A Member of the Watco Group of Companies**

The Heath Business & Technical Park, Runcorn,  
Cheshire, WA7 4QX United Kingdom.

Tel: + 44 (0)1928 515788 - Fax: + 44 (0)1928 515794

Email: admin@timberex.com - www.timberex.com